

Coeficientes de pandeo **w** para el Acero F-24

I	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	I
20	1,20	1,20	1,21	1,21	1,22	1,22	1,23	1,23	1,24	1,24	20
30	1,25	1,25	1,26	1,27	1,27	1,28	1,28	1,29	1,30	1,30	30
40	1,31	1,32	1,33	1,33	1,34	1,35	1,36	1,37	1,38	1,38	40
50	1,39	1,40	1,41	1,42	1,43	1,44	1,45	1,46	1,47	1,48	50
60	1,50	1,51	1,52	1,53	1,54	1,56	1,57	1,58	1,60	1,61	60
70	1,62	1,64	1,65	1,67	1,68	1,70	1,71	1,73	1,74	1,76	70
80	1,78	1,80	1,81	1,83	1,85	1,87	1,89	1,90	1,92	1,94	80
90	1,96	1,98	2,00	2,02	2,05	2,07	2,09	2,11	2,13	2,16	90
100	2,18	2,20	2,23	2,25	2,27	2,30	2,32	2,35	2,37	2,40	100
110	2,43	2,45	2,48	2,51	2,53	2,56	2,60	2,64	2,69	2,73	110
120	2,78	2,83	2,87	2,92	2,97	3,02	3,06	3,11	3,16	3,21	120
130	3,26	3,31	3,36	3,41	3,47	3,52	3,57	3,62	3,68	3,73	130
140	3,78	3,84	3,89	3,95	4,00	4,06	4,11	4,17	4,23	4,28	140
150	4,34	4,40	4,46	4,52	4,58	4,64	4,70	4,76	4,82	4,88	150
160	4,94	5,00	5,06	5,13	5,19	5,25	5,32	5,38	5,45	5,51	160
170	5,58	5,64	5,71	5,78	5,84	5,91	5,98	6,05	6,11	6,18	170
180	6,25	6,32	6,39	6,46	6,53	6,61	6,68	6,75	6,82	6,89	180
190	6,97	7,04	7,11	7,19	7,26	7,34	7,41	7,49	7,57	7,64	190
200	7,72	7,80	7,87	7,95	8,03	8,11	8,19	8,27	8,35	8,43	200
210	8,51	8,59	8,67	8,76	8,84	8,92	9,00	9,09	9,17	9,26	210
220	9,34	9,43	9,51	9,60	9,68	9,77	9,86	9,94	10,03	10,12	220
230	10,21	10,30	10,39	10,48	10,57	10,66	10,75	10,84	10,93	11,02	230
240	11,12	11,21	11,30	11,40	11,49	11,58	11,68	11,77	11,87	11,97	240
250	12,06										250